



## Табулярный глинозем CERALIT TA 99 0-1 мм

Наименование параметров	Ед. изм.	MAX	Типичное значение	MIN	Метод испытаний
<b>Химический состав</b>					
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%		99,5	99,3	ГОСТ 2642.4-97
Массовая доля SiO <sub>2</sub>	%	0,09	0,07		ГОСТ 2642.3-97
Массовая доля Na <sub>2</sub> O	%	0,4	0,3		ГОСТ 2642.11-97
Массовая доля Fe <sub>магн</sub>	%	0,025	0,015		Внутренняя методика
<b>Физические свойства</b>					
Кажущаяся плотность	г/см <sup>3</sup>		3,52	3,50	ГОСТ 18847-84
Открытая пористость	%	5,0	3,7		
Водопоглощение	%	1,5	1,0		

<b>Зерновой состав фракции</b>	
<b>Содержание, %</b>	
<b>0-1мм</b>	<b>&gt;1мм</b>
<b>90-100%</b>	<b>0-10%</b>

<b>Стандартная упаковка:</b>	«биг-беги» по 1000 - 2000 кг
------------------------------	------------------------------