



Табулярный глинозем CERALIT TA 99 1-3 мм

Наименование параметров	Ед. изм.	MAX	Типичное значение	MIN	Метод испытаний
Химический состав					
Массовая доля Al ₂ O ₃	%		99,5	99,3	ГОСТ 2642.4-97
Массовая доля SiO ₂	%	0,09	0,07		ГОСТ 2642.3-97
Массовая доля Na ₂ O	%	0,4	0,3		ГОСТ 2642.11-97
Массовая доля Fe _{магн}	%	0,025	0,00		Внутренняя методика
Физические свойства					
Кажущаяся плотность	г/см ³		3,52	3,50	ГОСТ 18847-84
Открытая пористость	%	5,0	3,7		
Водопоглощение	%	1,5	1,0		

Зерновой состав фракции		
Содержание, %		
<1мм	1-3,2мм	>3,2мм
0-10%	90-100%	0-10%

Стандартная упаковка:	«биг-беги» по 1000 - 2000 кг
------------------------------	------------------------------