



Табулярный глинозем CERALIT TA 99 3-6 мм

| Наименование параметров | Ед. изм. | MAX | Типичное значение | MIN | Метод испытаний |
|--|-------------------|-------|-------------------|------|---------------------|
| Химический состав | | | | | |
| Массовая доля Al ₂ O ₃ | % | | 99,5 | 99,3 | ГОСТ 2642.4-97 |
| Массовая доля SiO ₂ | % | 0,09 | 0,07 | | ГОСТ 2642.3-97 |
| Массовая доля Na ₂ O | % | 0,4 | 0,3 | | ГОСТ 2642.11-97 |
| Массовая доля Fe _{магн} | % | 0,025 | 0,00 | | Внутренняя методика |
| Физические свойства | | | | | |
| Кажущаяся плотность | г/см ³ | | 3,52 | 3,50 | ГОСТ 18847-84 |
| Открытая пористость | % | 5,0 | 3,7 | | |
| Водопоглощение | % | 1,5 | 1,0 | | |

| Зерновой состав фракции | | |
|-------------------------|---------|-------|
| Содержание, % | | |
| <3мм | 3-6мм | >6мм |
| 0-15% | 75-100% | 0-10% |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Стандартная упаковка: | «биг-беги» по 1000 - 2000 кг |
|------------------------------|------------------------------|