



Табулярный глинозем CERALIT TA 99 6-10 мм

Наименование параметров	Ед. изм.	MAX	Типичное значение	MIN	Метод испытаний
Химический состав					
Массовая доля Al_2O_3	%		99,5	99,3	ГОСТ 2642.4-97
Массовая доля SiO_2	%	0,09	0,07		ГОСТ 2642.3-97
Массовая доля Na_2O	%	0,4	0,3		ГОСТ 2642.11-97
Массовая доля $Fe_{магн}$	%	0,025	0,00		Внутренняя методика
Физические свойства					
Кажущаяся плотность	г/см ³		3,52	3,50	ГОСТ 18847-84
Открытая пористость	%	5,0	3,7		
Водопоглощение	%	1,5	1,0		

Зерновой состав фракции		
Содержание, %		
<6мм	6-10мм	>10мм
0-15%	70-100%	0-15%

Стандартная упаковка:	«биг-беги» по 1000 - 2000 кг
------------------------------	------------------------------